



# KIINTEÄ SAUMAUSHIEKKA

## HELPPO. NOPEA. TEHOKAS

- ✓ Lähekkäin asennettaville kiville ja laatoille
- ✓ Saumaleveyksille 1 mm ylöspäin
- ✓ Vähentää kasvien kasvua
- ✓ Itsekorjautuva
- ✓ Ei tarvetta sementin lisäykseen
  
- ✓ Asennustiheys noin 1,55 g/cm<sup>3</sup>
- ✓ Puristuslujuus noin 2 N/mm<sup>2</sup>
- ✓ Asennustemperatuurin min +5°C-astetta, kuiva pinta
- ✓ Pinta on kantava 24-48 tuntia asennuksesta
- ✓ Vettä läpäisevä

Erittäin pitkäikäinen  
**PAINEPESUN KESTÄVÄ**  
sauma yli 5 mm  
saumaleveydellä  
saavutetaan käyttämällä  
FUGLI® Saumausainetta!

## Sisältö 15 kg

Riittoisuus yhdellä  
säkillä 15 m<sup>2</sup> asti

**FUGLI® – KIINTEÄ SAUMAUSHIEKKA** on rikkaruohojen kasvua estävä, luonnon raaka-aineista valmistettu, vettä läpäisevien saumojen tekemiseen tarkoitettu saumaushiekka. Nopeasti ja yksinkertaisesti asennettava, FUGLI® – KIINTEÄ SAUMAUSHIEKKA on ideaalinen kapeille saumoille, erityisesti betonilaatoille joissa on asennusnystyrät – pihoille ja kevyen liikenteen kulkuväylille. Saumaushiekan sisältämä sideaine varmistaa, että pienet halkeamat saumoissa korjaavat sateen tullen itsensä. FUGLI® – KIINTEÄ SAUMAUSHIEKKA täyttää saksalaisen AgBB-Scheman vaatimukset (rakennustuotteiden VOC-arvot (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)), jotka on testattu Kölnin eco-Instituutissa.

## KÄYTTÖ

**Valmistelu:** Rakennettava alue on suunniteltava nykytekniikan ja standardien mukaan. Perustus, alusrakenne ja peruspohja on oltava vettä läpäisevä ja rakenteen käyttökohteen liikennekuorman kestävä. Suunnittelussa on huomiotava pinnan kaltevuus ja viemäröintijärjestelmä veden poisjohtamiseksi. Saumauskohdassa ei saa olla juuria tai muuta orgaanista materiaa. FUGLI®- KIINTEÄ SAUMAUSHIEKKA tulisi työstää vähintään 2/3-osaa kiven/laatan paksuudelta. Työstettävän pinnan tulee olla kuiva ja vähintään +5 °C.

**Työstö:** Kaada saumaushiekka kuivalle pinnalle ja sekoita lapiolla hiekka varmistaaksesi tasaisen raekokojakauman. Täytä saumat harjaamalla saumaushiekka saumojen poikkisuuntaan. Täytä saumat kiven/laatan yläreunan tasalle (uudisrakentamisessa, käytä oikeankokoista maantiivistäjää/"tärylätkää", jotta saumaushiekka tiivistyy saumoihin hyvin. Jos tarpeellista, käytä suojaavaa mattoa maantiivistäjän alla. Täytä tämän jälkeen saumat uudelleen). Harjaa kivetyksen/laatoituksen pinta saumaushiekasta puhtaaksi tiheällä ja pehmeällä lattiaharjalla. Tämän jälkeen, kostuta saumat vesiletkun sumuttimella. Käytä sumutinta asennossa, joka muodostaa hienojakoisen sumun. Sumuta kunnes saumat eivät enää ime vettä. Toista kostutus 1-2 tunnin jälkeen. Huomio! Vältä vesinoroa, äläkä käytä kastelukannua. Pinta voidaan seuraavana päivänä harjata isolla harjalla puhtaaksi mahdollisista hiekanjyvistä.

**Saumojen ylläpito:** Pidä huolta, ettei orgaanista materiaa (kuten multaa) jää saumojen pintaan. Maatuva ruoho ja lehdet tulisi puhdistaa säännöllisesti kivetykseltä/laatoitukselta ja saumoista. Käytä yleiskäyttöisiä levän- ja sammaleenpoistoaineita. Estääksesi rikkaruohojen kasvun sekä kivien ja laattojen liikkumisen, tulisi saumat säännöllisesti täyttää uudelleen sauman yläreunaan asti. Parhaat tulokset saavutetaan täyttämällä sauma kokonaan.

### Tärkeää huomioitavaa:

Pitkäjakoisten sateiden jälkeen saattavat kivetysten reunat värjäytyä valkoisiksi kuivuttuaan. Nämä värjäytymät katoavat tulevien sateiden aikana ja voit helposti pestä ne pois vedellä. Tuote ei sovellu käytettäväksi jatkuvasti kosteisiin kohteisiin, kuten uima-altaiden, suihkulähteiden ja vesiputouksien lähellä olevat alueet. Käytä tuotetta ulkona ainoastaan vettä läpäisevillä perustuksilla rakennetuissa kivetyksissä ja laatoituksissa. Saumoja ei saa pestä korkeapainepesureilla. Pinta on kantava 24-48 tunnin jälkeen asennuksesta.

**Säilyvyys: 24 kk kuivassa tilassa**

### ROMEX® GmbH

Mühlgrabenstraße 21  
DE-53340 Meckenheim  
Tel.: +49 (0) 2225 70954-10  
E-Mail: info@fugli.de



ROMEX® Group brändi