

Tuotetietoesite
versio: 11/2014
Tunniste:
02 05 01 13 000 0 000001
Sika® Blackseal®-1

Sika® BlackSeal®-1

Bitumipohjainen saumamassa

Tuotekuvaus	Bitumipohjainen yksikomponenttinen saumausmassa
Käyttö	■ Piippujen, katon läpivientien jne. liitântäsaumojen saumauksiin. ■ Reikien ja halkeamien saumaukseen bitumihuopakatoilla ■ Vesikattojen ja kourujen korjauksiin
Ominaisuudet / Edut	■ Tarttuu useisiin materiaaleihin kuten betoni, tiili, puu, metalli, bitumikatteet, polymeeribitumisen kattohuovat jne. ■ Ei tarvitse primeria. ■ Käyttövalmis ja helppo käsitellä. ■ Voidaan levittää kosteille ei-huokoisille pinnoille.
Tuote tieto	
muoto	
väri	musta
pakkaus	300 ml patruuna(12 patruunaa per laatikko).
Varastointi	
Varastointiohjeet / Säilyvyys	12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa. Kuivassa varastossa +10°C...+25°C lämpötilassa. Suojattava kosteudelta ja uringonvalolta.
Tekninen tieto	
Kemiallinen pohja	Bitumipohjainen, kosteuskovettuva
Tiheys	1.3 kg/l
Pintakuiva	Kosketuskuvia n. 15 min. kuluttua.
Kovettuminen	1 vrk. n. 2 mm ~ 2 mm 24 tunnin jälkeen (+23°C / 50% r.h.) 3 vrk. n. 4 mm ~ 4 mm 3 vrk jälkeen (+23°C / 50% r.h.)
Sallittu liike	5%
Kuiva-ainepitoisuus	85%
Valuma	< 3 mm
Lämpötilan kesto	-20°C - +70°C (kuivaa lämpöä).



Menetelmä tiedot

Työstö

Alustan kunto Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön. Maali, sementtiliima ja muut tartuntaa heikentävät aineosat on poistettava.

Työstö Olosuhteet / Rajoitukset

Alustan lämpötila +5°C min. / +40°C max.
Massa on vaikeampaa levittää alhaisissa lämpötiloissa

Ympäristön lämpötila +5°C min. / +40°C max.
Massa on vaikeampaa levittää alhaisissa lämpötiloissa

Työstö ohjeita

**Työstömenetelmät/
työvälineet** Suojaa sauman reunat suojausteipillä, jotta saadaan suorat siistit saumalinjat.
Levitä saumausmassa käsi- tai ilmakäyttöisellä saumauspuristimella, välttämällä ilman sekoittumista massaan.
Viimeistele sauman pinta lastalla hieman koveraksi.
Tasoi sauman pinta tarvittaessa käyttämällä puhdasta vettä, johon on sekoitettu hieman synteettistä pesuainetta
Poista suojausteipit vielä kun saumausmassa on pehmeää ja ennen kuin se alkaa kovettua.

Työvälineiden puhdistus Puhdista kaikki välineet välittömästi esim. Sika® Colma Cleaner:llä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Rajoitukset Ei sovellu vedenalaisiin saumauksiin.

Huomioitavaa Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitta-arvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

Paikalliset rajoitukset Tämän tuotteen ohjeistus voi vaihdella johtuen eri maissa noudatettavista paikallisista määräyksistä. Tutustukaa paikalliseen tuotetietoesitteeseen ja siinä mainittuihin käyttökohteisiin.

Terveys ja turvallisuus Saadaksesen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Käyttäjän vastuu

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tähänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.

Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.



Oy Sika Finland Ab
PL 49,
Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puhelin +358 9 511 431
Telefax +358 9 511 433 00
www.sika.fi

